

**Produktdatenblatt für Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338**
**Klosterpflaster ugK – 8 cm**

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen			
	Die acht Formate gehören zu einer Versandeinheit und sind nicht einzeln lieferbar			
Steintyp	Stein 1	Stein 2	Stein 3	Stein 4
Rastermaße (cm)	12/8/8	16/8/8	20/8/8	24/8/8
Nennmaße (mm)	115/75/80	155/75/80	195/75/80	235/75/80
Steintyp	Stein 5	Stein 6	Stein 7	Stein 8
Rastermaße (cm)	12/16/8	16/16/8	20/16/8	24/16/8
Nennmaße (mm)	115/155/80	155/155/80	195/155/80	235/155/80
Qualität	DI			
Ausführung	zweischichtig (Vorsatzdicke $\geq 4$ mm)			
Fase (Tiefe/Breite)	F0 – ohne			
Abstandhalter	ca. 4,5 mm vorstehend, nicht durchgehend			
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm pro Seite			
Oberseite	planmäßig eben			
Unterseite	planmäßig eben			
Seitenflächen	planmäßig eben			
Farben	gemäß gültiger Preisliste			
Oberflächenbearbeitung	unregelmäßig geschlagenen Kanten (ugK)			
Differenz Flächendiagonale	gemäß Abschnitt 5.2.4: Klasse 2: nicht zutreffend			
Witterungswiderstand	gemäß Abschnitt 5.3.2: Klasse 3, Kennzeichnung D + verbesserter Witterungswiderstand gemäß FCN Resist Level 2: Masseverlust $\leq 250$ g/m <sup>2</sup> (kein Einzelwert $> 300$ g/m <sup>2</sup> )			
Spaltzugfestigkeit	gemäß Abschn. 5.3.3: T char $\geq 3,6$ MPa, Einzelwert $\geq 2,9$ MPa, Bruchlast $\geq 250$ N/mm			
Abriebwiderstand	gemäß Abschnitt 5.3.4: Klasse 4, Kennzeichnung I, 18.000 mm <sup>3</sup> /5.000 mm <sup>2</sup>			
Gleit-/Rutschwiderstand	gemäß Abschnitt 5.3.5: ausreichend			
<b>Besondere Hinweise:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Witterungswiderstand, die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.</li> <li>• Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.</li> <li>• Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.</li> <li>• Abweichungen von der Farbtintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.</li> <li>• Das oben näher bezeichneten Pflaster ist unter Beachtung der folgenden Vorschriften zu verlegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) für Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen - DIN 18318,</li> <li>- Merkblatt "Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1- Regelbauweise (Ungebundene Ausführung), M FP 1" (FGSV 618/1),</li> <li>- Merkblatt "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen ZTV Pflaster-StB 06 (FGSV 699).</li> </ul> </li> <li>• Das oben näher bezeichnete Pflaster ist für öffentliche und private Verkehrsflächen und für den Außen- und Innenbereichen geeignet.</li> </ul>				
<b>Hersteller:</b>	<b>F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG • Ruprechtstraße 24 • D-36037 Fulda</b>			
	<b>Telefon: 0661 8387-0 • Telefax: 0661 8387-270 • E-Mail: info@fcn-betonelemente.de</b>			

Steinzeichnung:

