

Rohdichteklasse	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Mittlere Trockenrohddichte (kg/m ³)	μ 400 [500	v 500 [600	v 600 [700	v 700 [800	v 800 [900	v 900 [1000	v 1000 [1200	v 1200 [1400	v 1400 [1600	v 1600 [1800	v 1800 [2000
Berechnungsgewicht (kN/m ³)	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20