

	0,5	0,55*	0,6	0,7	0,8	0,9	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,2	1,4
Rohdichteklasse kg/dm ³	0,13	0,14	0,15	0,18	0,21	0,24	0,18	0,20	0,23	0,26	0,30	0,46	0,56
Wärmeleitfähigkeit in W/mK	0,29	0,31	0,35	0,39	0,44	0,50	0,39	0,43	0,48	0,54	0,61	0,87	0,97
Wärmedurch- gangszahlen (U-Werte) in W/m ² K bei Wand- dicke in mm:	0,33	0,35	0,40	0,44	0,51	0,57	0,44	0,49	0,55	0,61	0,69	0,98	1,08
	0,34	0,37	0,41	0,46	0,53	0,59	0,46	0,51	0,57	0,64	0,72	1,01	1,11
	0,39	0,42	0,48	0,53	0,60	0,68	0,53	0,58	0,65	0,72	0,82	1,14	1,23
	0,47	0,5	0,56	0,62	0,71	0,79	0,62	0,68	0,76	0,84	0,94	1,30	1,39
	0,48	0,52	0,58	0,64	0,73	0,82	0,64	0,70	0,79	0,87	0,98	1,34	1,42
	0,57	0,60	0,68	0,75	0,85	0,94	0,75	0,82	0,91	1,01	1,12	1,51	1,58

Wärmeleitfähigkeit:

